



## Herstellernorm heimische Weißtanne

Qual. Rift / Halbrift Klasse 0 / I

(überwiegend stehende Jahresringe – Rift , Neigung der Jahresringe bis 45 Grad – Halbrift)

Konstruktionsholz - Fassaden - Holzdecks

Hobelware aus heim. Weißtanne Rift / Halbriftqualitäten wird als Klasse 0 / I gem.

Tegernseer Gebräuche erzeugt. *hüssermann* bietet heim. Weißtanne Klasse 0 / I als hobelfallende Qualitäten an.

Unter Berücksichtigung der Tegernseer Gebräuche werden die möglichen Holzfehler beschrieben.

Güteklasse 0 / I gem. Tegernseer Gebräuche

Güteklasse 0

- Die Ware muss blank sein
- Die Ware muss frei von Rothärte / Buchs sein
- Die Ware darf je lfm ohne Rücksicht auf die Lage einen kleinen Ast bis max. 2 cm Durchmesser und < 5cm Länge aufweisen, Äste unter einem 1/2 cm Durchmesser bleiben unberücksichtigt,
- Die Ware darf vereinzelt kleine Risse bis zur maximalen Element- / Brettbreite an den Stirnseiten aufweisen. Kleine Risse im Faserverlauf nicht durchgehend sowie Haarrisse bleiben unberücksichtigt
- Die Ware darf kleine Baumkante bis zu einem 1/4 der Brettlänge und bis zu einem 1/4 der Brettstärke aufweisen.
- Auf der Rückseite bzw. einer Breitseite gilt das Selbe.

Güteklasse I

- Die Ware darf vereinzelt leicht farbig sein
- Die Ware darf vereinzelt Rothärte/ Buchs aufweisen.
- Die Ware darf kleine fest verwachsene Äste sowie je lfm. einen kleinen Durchfallast haben.
- Die Ware darf kleine durchgehende Risse bis zur maximalen Element - / Brettbreite an den Stirnseiten aufweisen.
- Die Ware darf kleine Baumkante bis zu 1/4 der Brettlänge und bis zu 1/4 der Brettstärke



- Auf der Rückseite bzw. einer Breitseite gilt das Selbe.

**Güteklasse 0 / I KVZ – fehlerfrei**

- Die Ware muss blank sein
- Die Ware darf Varianzen im Faserverlauf und der natürlichen Holzfarbe durch das Keilzinken aufweisen
- Die Ware darf vereinzelt Rothärte/Buchs aufweisen.
- Die Ware darf vereinzelt gesunde Äste unter einem 1/2 cm Durchmesser aufzeigen
- Die Ware darf vereinzelt kleine Risse bis zur maximalen Element - / Brettbreite an den Stirnseiten aufweisen. Kleine Risse im Faserverlauf nicht durchgehend sowie Haarrisse bleiben unberücksichtigt
- Die Ware ist 4seitig frei von Baumkante

**Sortierfehler:** Unter weiterer Berücksichtigung der EN Normen 14519 und 15146 sind Sortierfehler von max. 5 % zulässig.

**Wichtig!** Höchstens 5 % der Liefermenge darf Merkmale die über die Beschreibung hinaus geht aufzeigen! Die Klassifizierung nach dem Aussehen berücksichtigt keine Merkmale, die nach dem Zusammensetzen der Elemente nicht mehr sichtbar sind.

**Mechanische Bearbeitung:**

- 3 Seiten sauber gehobelt, 1 Breitseite/2 Schmalseiten
- Geringe Hobelfehler auf max. 10 % der Brettlänge zulässig
- Rückseite ohne Anforderung, Maßhaltigkeit muss gewährleistet sein