









































Übersichtstabelle Sortiervorschriften

Merkmale	Standard	
	A-Sortierung	B-Sortierung
 <p>Äste</p>	 ausgefallene Äste über 5.0 mm Durchmesser  gesunde, festverwachsene Äste, kleine schwarze und schwarzumrandete Äste, mindestens einseitig zur Hälfte festverwachsene Äste; vereinzelt kleine ausgefallene Kantenästen, sowie kleine Kantenausbrüche, soweit die Deckung nicht beeinträchtigt ist	 ausgefallene und stark ausgeschlagene Äste über 20mm Durchmesser
 <p>Risse</p>	 durchgehende Risse  Endrisse mit einer Länge bis zum Maß der einfachen Brettbreite sowie Haarrisse	 größere, durchgehende Risse bis 300 mm Länge in Faserrichtung
ausgeschlagene Stellen	 Bei 15 % der Waren, soweit die Deckung zweier Profilbretter nicht beeinträchtigt ist. Größe der Ausrisse bei Kantenästen vergleichbar einem Ast 10 mm Durchmesser	 Größe der Ausrisse bis zu 40% der Astfläche.
Kernröhre	 größere Kernröhre über (4mm Breite)  leichte Kernröhre auf maximal halbe Brettlänge bei 20% der Stückzahl	 zulässig
 <p>Insektenfrassstellen</p>	 nicht zulässig	 vereinzelt, bis 5% der Stückzahl
 <p>Rindeneinschlüsse</p>	 größere Einschlüsse, länger als halbe Brettbreite	 zulässig
 <p>Harzgallen</p>	 vereinzelt Harzgallen bis 2,5 cm ² Fläche (max. 3 Stück pro 1,50 m Länge), Harzgallen unter 0,5 cm ² bleiben unberücksichtigt	 zulässig
 <p>Verfärbungen</p>	 bis 10% der Oberfläche bei 10% der Stückzahl	 Verfärbungen und feste farbige Stellen
Hobelfehler	 vereinzelt kleine Hobelfehler	 soweit die Verlegung gewährleistet ist
 <p>Baumkante</p>	 an der unteren Nutwange	 soweit die Verlegung und die Stabilität gewährleistet ist
nicht maßhaltig gehobelt	 nicht zulässig	 nicht zulässig
 <p>verblaute Partien</p>	 nicht zulässig	 zulässig
 <p>Fäule/Pilzbefall</p>	 nicht zulässig	 nicht zulässig
Verformungen	 Bretter mit Krümmung und Drehung, sofern die fachgerechte Verlegung gewährleistet ist.	 Bretter mit Krümmung und Verdrehung, sofern eine fachgerechte Verlegung gewährleistet ist.

Legende:

Um die unvermeidliche Sortierungsfehler zu erfassen, gelten diese Anforderungen für jeweils nur 95% der Partie; d.h., es dürfen bei vereinbarter A-Sortierung maximal 5% der Stückzahl aus der B-Sortierung enthalten sein; bei vereinbarter B-Sortierung dürfen 5% der Stückzahl eine geringfügige Qualitätsabweichung aufweisen, sie müssen jedoch im vollen Umfang der Funktion der B-Sortierung gerecht werden.

Ausschuss: Profilholz, das nicht mehr den Anforderungen der B-Sortierung entspricht wird als Ausschuss bezeichnet.

Für leergelassene Felder macht die jeweilige Norm bzw. Richtlinie bislang keine Aussage, hier muss nach bestem Wissen und Gewissen entschieden werden. Im Zweifelsfall wird die Qualitätssicherung bzw. der Produktionsleiter hinzugezogen.



das STOP-Zeichen deklariert, dass dieses Holzmerkmal aussortiert werden muss und somit unzulässig ist



deklariert, dass dieses Holzmerkmal zulässig ist und nicht aussortiert werden muss

hüssermann