

hussermann

Herstellernorm Thermo Esche

hussermann®

Fassaden und Terrassen aus Massivholz.
 hussermann GmbH & Co.KG
 Ittenberger Strasse 23
 D-71560 Sulzbach/Murr
 Postfach 1129, D-71555 Sulzbach/Murr
 Telefon 07193-54-0
 Telefax 07193-54-39 (Einkauf)
 Telefax 07193-54-49 (Verkauf)
 info@haeussermann.de
 www.haeussermann.de

Hobelware erzeugt aus Thermo Esche wird nicht nach A und B Qualitaten sortiert.

hussermann bietet Thermo Esche in hobelfallenden Qualitaten Klasse I / II an.

Unter Berucksichtigung der EN 14951:2006 werden die moglichen Merkmale beschrieben und im Rahmen einer freien Sortierung definiert. Berucksichtigt werden neben den Bekleidungen im Innen- und Auenbereich im Sinne der Herstellernorm auch Terrassenbelage.

Die Kriterien sind auf 3 Seiten – 1 Breitseite und 2 Schmalseiten mindestens einzuhalten. Eine Breitseite / Ruckseite darf Merkmale darber hinaus aufweisen. Da Sortierfehler im Rahmen der gultigen DIN/EN Normen zulassig sind kann vereinzelt ein Merkmal vorkommen.

I / II hobelfallend	
Merkmale	Beschreibung
aste	<ul style="list-style-type: none"> - Gesunde fest verwachsene aste bis 25mm Durchmesser, max. ein Ast pro 1,5 lfm zulassig - Durchfallaste & Faulaste ber 5 mm ausgeschlossen
Ausgeschlagene Stellen	<ul style="list-style-type: none"> - Beschadigte Kantenaste und weitere Stellen bis 40 % der max. Astgroe (25mm + 10% der Brettbreite) zulassig
Risse	<p>Zulassig</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchgehende Risse bis zur Lange der Elementbreite - Prozessbedingte feine Haarrisse auf der Sichtseite - Trocknungsbedingte sternformige Risse im Ast werden nicht berucksichtigt, soweit der Ast erhalten ist - Risse konnen im Zuge der Akklimatisation oder nach kurzer Bewitterungszeit sichtbar werden. Diese Risse sind prozessbedingt bei Thermoholz typisch und nicht auszuschlieen - Die natrliche Dauerhaftigkeit wird durch Risse nicht beeinflusst <p>Nicht zulassig</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risse von Breit zu Schmalseite verlaufend und Ringschale - Bei Systemlangen durchgehende Risse an den Stirnseiten
Farbe	<ul style="list-style-type: none"> - Leichte Verfarbung zulassig - Farbe darf prozessbedingt geringfgig innerhalb der Charge abweichen - Thermoholz vergraut unter Bewitterung schneller als vergleichbares natives Holz
Insektenbefall / Baumkanten	<ul style="list-style-type: none"> - Nicht zulassig

Rindeneinwüchse / Wuchsunregelmäßigkeiten	- Auf der Sichtseite vereinzelt zulässig soweit die Oberfläche geschlossen ist
Mechanische Bearbeitung	- 3 Seiten sauber gehobelt, eine Breitseite / zwei Schmalseiten - Geringe Hobelfehler auf max. 10 % der Brettlänge zulässig - Rückseite ohne Anforderung, Maßhaltigkeit muss gewährleistet sein
Sortierfehler	- Entsprechend der EN Normen sind Sortierfehler von bis zu 5 % zulässig
Verwendung	- Thermoholz ist für statisch beanspruchte Verwendungsbereiche nicht zugelassen

Wichtig! Höchstens 5% der Liefermenge darf Merkmale, die über die Beschreibung hinaus gehen, aufzeigen. Die Klassifizierung nach dem Aussehen berücksichtigt keine Merkmale, die nach dem Zusammensetzen der Elemente nicht mehr sichtbar sind.

Bauteiltypische Eigenschaften und Konstruktionsprinzipien werden u.a. in den Veröffentlichungen des VEH („VEH Holzfassaden“ 2.Auflage 2021; „VEH Holzterrassen“ 1. Auflage 2013), des Gesamtverbandes Deutscher Holzhandel e.V. („Terrassen und Balkonbeläge“, Auflage Nr.5, Auflage 2020), und in den Veröffentlichungen der anerkannten Prüfinstitute (Bsp. Institut für Holztechnologie Dresden) beschrieben. Die in den Fachregelwerke des Holzbau Deutschland BDZ Teil 1 (Ausgabe Januar 2020) und Teil 2 (Ausgabe Dezember 2020) beschriebenen Konstruktionsprinzipien sollten als Mindestanforderung zur Ausführung berücksichtigt werden.

Stand November 2021