

Hobelware erzeugt aus Sib. Larche wird nicht nach A und B Qualitaten sortiert. hussermann bietet Sib. Larche als originalsortierte Ware als us / sf hobelfallende Qualitat an. Die Schnittholzqualitaten sind in der Sortierrichtlinie (GOST 26002-83) des Ursprungslandes definiert. Unter Berucksichtigung der DIN EN 14519:2005 und 15146:2007 werden die moglichen holzarttypischen Merkmale im Rahmen einer freien Sortierung beschrieben. Soweit nicht ausdrucklich anders vereinbart ist mit einer Holzrestfeuchte von ca. 18 % zu rechnen. Vereinzelt sind hohere Werte moglich.

us / sf hobelfallend	
Merkmale	Beschreibung
aste	<ul style="list-style-type: none"> - Punktaste, schwarze Punktaste bis 5 mm - gesunde fest verwachsene teilweise verwachsene, rindenumrandete aste bis zu 10% der Profildbreite + 50 mm - Durchfallaste , Astlocher, Faulaste bis 30 mm max. 2 Stk./Lange
Ausgeschlagene Stellen	<ul style="list-style-type: none"> - Beschadigte Kantaste und weitere Stellen bis 40 % der max. Astgroe zulassig
Harzgallen	<ul style="list-style-type: none"> - Bis zu einer Groe von 2 x 35 mm oder entspreend in mm² unbegrenzt - 3 Harzgallen bis max. 6 x 150 mm oder entspreend in mm² je 1,5 m Lange
Risse	<p>Zulassig</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchgehende Risse an der Hirnseite bis 30 cm Lange - Trocknungsbedingte geringe Risse bis 1/3 der Brettlange auf der Sichtseite - Ruckseite entspreend 1 Breitseite trockenungsbedingt zulassig, soweit der Zusammenhalt gewahrleistet ist - Trocknungsbedingte sternformige Risse im Ast werden nicht berucksichtigt, soweit der Ast erhalten ist - Die naturliche Dauerhaftigkeit wird durch Risse nicht beeinflusst <p>Nicht zulassig</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risse von Breit zu Schmalseite verlaufend und Ringschale
Markrohre	<ul style="list-style-type: none"> - Auch auf der Sichtseite zulassig
Farbe	<ul style="list-style-type: none"> - Leichte Verfarbung zulassig - Metallische Verfarbung durch Pickhaken / Nagel zulassig, soweit kaum sichtbar

Pilzbefall	<ul style="list-style-type: none"> - Im Kernholz nicht zulässig - Fäule nicht zulässig
Insektenbefall	<ul style="list-style-type: none"> - Nicht zulässig
Baumkante	<ul style="list-style-type: none"> - Rückseite / 1 Breiteseite max. 1/3 der Stärke auf 1/4 der Länge möglich
Rindeneinwüchse	<ul style="list-style-type: none"> - Auf der Sichtseite vereinzelt zulässig
Verformung	<ul style="list-style-type: none"> - Neigt zur Schüsselung und Verzug - Hat ein deutlich ausgeprägtes Quell- und Schwundverhalten welches über dem in der DIN EN Norm beschriebenen Durchschnittswert liegt - Rissbildung durch Eigenschaften begünstigt - Die fachgerechte Verlegung muss gewährleistet sein
Mechanische Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> - 3 Seiten sauber gehobelt, eine Breitseite / zwei Schmalseiten - Geringe Hobelfehler auf max. 10 % der Brettlänge zulässig, Rückseite ohne Anforderung - Maßhaltigkeit muss gewährleistet sein
Sortierfehler	<ul style="list-style-type: none"> - Entsprechend der DIN EN Normen sind Sortierfehler von bis zu 5 % möglich - Sehr vereinzelt finden sich Einschläge von Pickhaken / Sortierwerkzeugen oder Nageleinschlägen in der Ware, die im laufenden Produktionsprozess nicht zu erkennen sind
Befestigung (Fassade)	<ul style="list-style-type: none"> - Für die Ausführung von Fassadenverkleidungen aus sib. Lärche empfehlen wir unter Beachtung der Veröffentlichung des VEH („VEH Holzfassaden“ 2.Auflage 2021) sowie den Bedingungen der Fachregelwerke des Holzbau Deutschland BDZ grundsätzlich eine 2-fache Befestigung mit Edelstahlschrauben

Wichtig! Maximal 5% der Liefermenge darf Merkmale, die über die Beschreibung hinaus gehen, aufzeigen. Die Klassifizierung nach dem Aussehen berücksichtigt keine Merkmale, die nach dem Zusammensetzen der Elemente nicht mehr sichtbar sind.

Eine dauerhaft farbliche Endbehandlung von sib. Lärche wird nicht empfohlen. Feingesägt oder durch Hobelräsler erzeugte raue Oberflächen können mit Systemen im Sinne einer Vorvergrauung beschichtet werden (Farbsysteme zur Vorvergrauung **häussermann WoodCare Natur Patina**). Das Merkblatt Nr. 18 – Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz, sowie die technischen Datenblätter der Farbhersteller sind hierbei unbedingt zu berücksichtigen.

Bauteiltypische Eigenschaften und Konstruktionsprinzipien werden u.a. in den Veröffentlichungen des VEH („VEH Holzfassaden“ 2.Auflage 2021; „VEH Holzterrassen“ 1. Auflage 2013), des Gesamtverbandes Deutscher Holzhandel e.V. („Terrassen und Balkonbeläge“, Auflage Nr.5, Auflage 2020), und in den Veröffentlichungen der anerkannten Prüfinstitute (Bsp. Institut für Holztechnologie Dresden) beschrieben. Die in den Fachregelwerke des Holzbau Deutschland BDZ Teil 1 (Ausgabe Januar 2020) und Teil 2 (Ausgabe Dezember 2020) beschriebenen Konstruktionsprinzipien sollten als Mindestanforderung zur Ausführung berücksichtigt werden.

Stand November 2021